

# PROHEMA

## Antikorozivna osnovna

### Opis proizvoda

Antikorozivna osnovna je jednokomponentna osnovna boja na bazi alkidnog veziva, gvožđe oksida i cink fosfata kao aktivnih antikorozivnih pigmentata.

### Namena proizvoda

Proizvod se koristi kao osnovni premaz u alkidnom sistemu sa UNIVERZALNIM EMAJLOM za zaštitu čeličnih površina koji se koriste neagresivnim uslovima eksploatacije. Preporučuje sa za zaštitu vagona, poljoprivrednih alata, mehanizacije i dr.

### Tehnički podaci

Viskozitet:

Gustina :

Raspoložive nijanse :

Zapreminski udeo čvrste materije :

Debljina suvog filma :

Teoretska izdašnost:

Sušenje, pri  $t=20^{\circ}\text{C}$ ,  $rh=80\%$

na prašinu :

dodir:

za nanošenje narednog sloja :

potpuno suvo/očvrsnuto :

min.90 sec. F/4/20°C

1.40-1.50 g/cm<sup>3</sup>

oksidno crvena, siva, crna

min. 52 %

40-60 μm

9.1 m<sup>2</sup>/kg za 40 μm

1 h

4 h

8 h

24 h/7 dana

### Priprema površine

Pre nanošenja površina mora biti otprašena, odmašćena i suva, bez produkata korozije i drugih nečistoća. Preporučuje se priprema površine peskarenjem do stepena čistoće Sa 2.5 prema standardu ISO 12944-4, ili mehanički očišćena do stepena St 3.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 402. e:mail : [logistika@prohema.ba](mailto:logistika@prohema.ba)

web site : [www.prohema.ba](http://www.prohema.ba)

Antikorozivna osnovna

11/2008

strana 1 od 2

# PROHEMA

## Podaci o primeni

Razređivač:

Uljani razređivač

Faktor konverzije, vlažni/suvi film : 1.92

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i airless uređajem,  
prečnik dizne od 0.019-0.021”  
izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C  
temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose.  
r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 8 h  
max. 7 dana (bez aktiviranja površine)

## Lagerovanje

Dve godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

## Mere predostrožnosti

Obavezna je primena mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.  
Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 402. e:mail : [logistika@prohema.ba](mailto:logistika@prohema.ba)

web site : [www.prohema.ba](http://www.prohema.ba)

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primene proizvoda. Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača.