

PROHEMA

Brzосуšiva antikorozivna osnovna

Opis proizvoda

Brzосуšiva antikorozivna osnovna je jednokomponentni brzосуšivi osnovni premaz na bazi alkidnog veziva, gvožd e oksida i cink fosfata kao aktivnih antikorozivnih pigmentata.

Namena proizvoda

Proizvod se koristi kao osnovni premaz u brzосуšivom alkidnom sistemu sa BRZOSUŠIVIM EMAJLIMA za zaštitu elin površina koji se koriste pri normalnim uslovima eksploatacije ili u blažoj industrijskoj atmosferi. Preporu uje sa za zaštitu vagona, poljoprivrednih alata, mehanizacije i dr.

Tehni ki podaci

Viskozitet:	min.90 sec. F/4/20°C
Gustina :	1.32-1.47 g/cm ³
Raspoložive nijanse :	oksidno crvena, siva, crna ili po RAL-u
Zapreminski udeo vrste materije :	min. 51 %
Debljina suvog filma :	40-60 μm
Teoretska izdašnost:	9 m ² /kg za 40 μm
Sušenje,pri t=20° C,rh=80%	
na prašinu :	10 min
dodir:	30 min
za nanošenje narednog sloja :	2 h
potpuno suvo/o vrsnuto :	24 h/7 dana

Priprema površine

Pre nanošenja površina mora biti odprašena, odmaš ena i suva, bez produkata korozije i drugih ne isto a. Preporu uje se priprema površine peskarenjem do stepena isto e Sa 2.5 prema standardu ISO 12944-4, ili mehani ki o iš ena do stepena St 3.

PROHEMA

Podaci o primeni

Razre iva : Razre iva za Brzosušivu osnovnu boju
Faktor konverzije, vlažni/suvi film : 1.92

Nanošenje: etkom , valjkom, špricem i airless ure ajem,
pre nik dizne od 0.019-0.021”
izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenjanja: temperatura okoline +5 do +35° C
temperatura podloge min. 3°C iznad ta ke rose.
r.h. = max 80 %

Me upremazni interval : min. 2 h
max. 16 h ili nakon 7 dana (bez aktiviranja površine)

Lagerovanje

Dve godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

Mere predostrožnosti

Obavezna je primena mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvo a a.

„CHI ARA” d.o.o. Br ko Distrikt, Bescarinska zona bb, centrala 049 240 415, fax 240 415, e-mail :
logistika@prohema.ba

Web site : www.prohema.ba

Tehni ki podaci dati su u cilju optimalne primene proizvoda. Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvo a a.