



Tehni ki list

PUR 2K LAK ZA PARKET

1:1

Osnovni sastav:

Bezbojni dvokomponentni premaz na bazi zasićenog poliestarskog veziva sa poliizocijanatom kao obojenim pigmentima.

Namjena:

Namjenjen je lakiranju parketa i drugih elemenata u enterijeru, gdje se želi postići i izrazito dobra mehanička otpornost, otpornost na vodu i slabo koncentrovane hemikalije.

Svojstva:

Odlikuje se visokim sjajem i veoma dobrom otpornošću na mehaničke uticaje.

Način primjene:

Podloga mora da bude obrušena i očišćena.

Parket prethodno očišćen raznim sredstvima na bazi silikona i voskova, mora biti hoblovan, suv i dobro očišćen.

Neposredno prije upotrebe komponente A i B se mješaju u zapreminskom odnosu 1:1. Vrijeme upotrebe smješe je 12 sati. Nanosi se četkom ili valjkom u dva ili tri sloja preko poliuretanskog laka za parket osnovnog, sa sušenjem od 24 sata između slojeva, i obaveznim mekšanjem mekšanjem brusnim papirom N°150. Završni (treći) sloj potpuno obojen treba sušiti 72 sata.

U slučaju nanošenja valjkom koristiti velur dužine vlakana 2-3mm.

Prije upotrebe obavezno izvršiti depilaciju valjka sa ljepljivom trakom.

Uslovi za lakiranje parketa:

Optimalni atmosferski uslovi za rad su radna temperatura vazduha od 18 – 25°C i relativna vlažnost vazduha od 65 – 70%.

Vlažnost drveta treba da bude manja od 12%.

Tehnički podaci:

Viskozitet isporuke (F/4, 20°C): 14 ± 2 s
Sadržaj neisparljivih materija: 41 ± 1 %

Specifična težina (20°C): 0.99 ± 0.01 kg/lit.

Vrijeme sušenja: (na 20°C, 65% vlažnosti)

- na prašinu: 60min.

- na dodir: 2h.

-potpuno 24h

Potrošnja (m²/lit.) : 9-11.

Rok skladištenja:

3godine u originalnoj ambalaži.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „**CHIARA**” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 402. e:mail : logistika@prohema.ba

web site : www.prohema.ba