

PROHEMA

Univerzalni emaji

Opis proizvoda

Univerzalni emaji je jednokomponentni završni premaz visokog sjaja na bazi alkidnog veziva i odabranih pigmenata.

Namena proizvodnja

Proizvod se koristi kao završni premaz u alkidnom sistemu sa ANTIKOROZIVNOM OSNOVNOM bojom za zaštitu čeličnih i drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Preporučuje se za zaštitu vagona, poljoprivrednih alata, mehanizacije i dr.

Tehnički podaci

Viskozitet:

Gustina :

Raspoložive nijanse :

Zapreminski udeo čvrste materije :

Debljina suvog filma :

Teoretska izdašnost:

Sušenje, pri $t=20^{\circ}\text{C}$, $\text{rh}=80\%$

na prašinu :

dodir:

za nanošenje narednog sloja :

potpuno suvo/očvrsnuto :

min.90 sec. F/4/20°C

1.05-1.25 g/cm³

ton karta proheme, prema RAL karti

min. 43 %

40-60 μm

9.4 m²/kg za 40 μm

2 h

6 h

8 h

24 h/7 dana

Priprema površine

Proizvod se nanosi u sistemu sa osnovnim alkidnim premazima. Pre nanošenja površina mora biti otprašena, odmašćena i suva, bez nečistoća.

PROHEMA

Podaci o primeni

Razređivač:

Uljani razređivač

Faktor konverzije, vlažni/suvi film : 2.32

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i airless uređajem,
prečnik dizne od 0.019-0.021”
izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C
temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose.
r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 8 h
max. 7 dana (bez aktiviranja površine)

Lagerovanje

Dve godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

Mere predostrožnosti

Obavezna je primena mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 402. e:mail : logistika@prohema.ba

web site : www.prohema.ba Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primene proizvoda. Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača.