

PROPLASTIK - hladna plastika

Strana 1 od 4

PROPLASTIK

Hladna plastika

Dvokomponentni premaz za ručno nanošenje

OPIS PROIZVODA:

Nijanse bela, zuta, oksid crvena, crvena, siva, crna, zelena i plava
Gustina: 1,85 - 2,00 g/cm³
Viskozitet: 13000 - 17000 mPas
Način kataliziranja: 100 g proplastika - 1 g katalizatora za proplastik
Potrošnja materijala: 5 kg/m² za debljinu 2,5mm.

KORISTI SE ZA:

- pesačke prelaze,
- strelice,
- parking i stop linije,
- autobuska stajališta,
- ležeće policajce.

NAČIN PRIMENE: Materijal je pripremljen za ručno nanošenje gleterom.

- Označiti ivice oznake samolepljivom trakom
- Katalizator dobro umešati u osnovni materijal
- Smešu sipati na obrubljenu oznaku i razvući je u sloj debljine 2-3 mm
- Na oznaku posuti staklene perle
- Odstraniti samolepljivu traku prije nego što materijal očvrсне.

RETRO-REFLEKSIJA: Materijal sadrži staklene kuglice.

Kada želimo postići veća svojstva retro-refleksije oznaka, staklene kuglice posipamo po oznakama najviše 5 sekundi nakon nanošenja proplastika u količini od 250-300 g/m².

PRIMENA PROPLASTIKA U OBLIKU ZVUČNIH I VIBRACIONIH TRAKA:

Zvučne trake se nanose u paru na udaljenosti 1,8 m (2 m) u debljini od 5-12 mm, širine

15-40 cm preko saobraćajne trake. Nanosi se u dva sloja.

Vibracione trake se takođe nanose u paru na udaljenosti 1,8 m (2 m), debljine od 18-25 mm, širine 20-40 cm preko cele širine kolovoza. Nanosi se u tri sloja. I kod jedne i kod druge vrste traka međusobna udaljenost zavisi od početne i krajnje brzine koju vozilo postiže pre opasnog dela puta. Slojevi se razlikuju po širini - prvi sloj je širine 20 cm, drugi je 14 cm i treći je 8 cm.

PROPLASTIK - hladna plastika

Strana 2 od 4

NAČIN PRIMENE: U proplastik - vibracionu traku (treći sloj) se dodaje 10% kamene eruptivne granulacije veličine 4-8 mm kao i 1% katalizatora za proplastik mešati oko 1 minut, a potom u što kraćem vremenskom periodu izvršiti primenu da bi se izbeglo taloženje kamene granulacije na dnu posude. Označiti ivice oznake samolepljivom trakom. Primena se izvodi pomoću šablona specijalno napravljenih za tu namenu (tačno određenih dimenzija). Odstraniti samolepljivu traku pre nego što materijal očvrсне.

POTROŠNJA ZA VIBRACIONE TRAKE:

- I sloj- debljine 6 mm, dužine 6 m i širine 20 cm potrebno je 15 kg proplastika + 1 % katalizatora za proplastik,
- II sloj- debljine 6 mm, dužine 6 m i širine 14 cm potrebno je 10 kg proplastika + 1 % katalizatora za proplastik,
- III sloj – debljine 6 mm, dužine 6 m i širine 8 cm potrebno je 5 kg proplastika + 10 % kamene eruptivne granulacije + 1 % katalizatora za proplastik.

Tj. za jednu vibracionu traku dužine 6 m potrebno je 30 kg proplastika, 0,5 kg kamene eruptivne granulacije i 0,3 kg katalizatora za proplastik.

RAZREĐIVANJE: Materijal se ne sme razređivati.

VREME STVRDNJAVANJA: 17-30 minuta . Katalizirana smeša se mora utrošiti u vremenu od 10-15 minuta pri 20 °C.

Ukoliko je temperatura podloge različita od 20°C onda se treba pridržavati sledeće tablice. U tablici je u zavisnosti od temperature podloge dat procenat dodavanja Katalizatora za Proplastik, pot life i vreme očvršćavanja Proplastika.

Temperatura površine (°C)	Težinski % dodavanja katalizatora	Pot life (vreme upotrebe smeše A i B (min))	Vrijeme očvršćavanja (min)
10	3.0	14	45
10	2.0	18	50
20	2.0	10	30
20	1.0	15	35
30	1.0	8	20

PROPLASTIK - hladna plastika

Strana 3 od 4

30	0.5	12	30
40	0.5	6	18

PROPLASTIK je atestiran u skladu sa standardom EN 1436 i u skladu sa standardom EN 13197:2012+A1:2014 u institutu AETEC Španija.

RADNI SAVETI: Suva i čista podloga čija temperatura treba da bude od +10 do +40°C.

temperatura vazduha od +5 do +35°C
optimalna minimalna temperatura je 5°C
vlažnost vazduha do 80%
vlažnost podloge do 4%.

PAKOVANJE:

PROPLASTIK (A komp.) 20 kg u metalnoj ambalaži
KATALIZATOR za PROPLASTIK (B komp.) 0,2kg u plastičnoj ambalaži

SKLADIŠTENJE: U originalnoj zatvorenoj ambalazi na 20°C, rok upotrebe je najmanje

6 meseci.

Mere predostrožnosti

Obavezna je primena mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401 . e:mail : info@chiara.ba , web site : www.chiara.ba
